Паспорт качества № 061 от

Комплексный модификатор «ПолиМ-extra»

для асфальтобетонных смесей

Партия №: 061

Дата изготовления: 05.03.2023

Результаты проведённых испытаний:

Наименование показателей	Норматив	Фактические данные	Методы испытаний
Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы 3- 5мм.	Гранулы цилиндрической формы 3- 5мм.	Визуально
Предел текучести расплава (ПТР) t-190˚С г/10 мин	2-6	3,2	по ГОСТ 11645-73
Температура плавления ˚С	140 ± 5	139	по ГОСТ 21553-76
Плотность г/см³	0,92 - 0,96	0,94	по ГОСТ 15139-69
Диапазон рабочих температур ˚С	–50 до +90	63	по ГОСТ 16782-2015 по ГОСТ 21553-76

Заключение: комплексный модификатор «ПолиМ-extra»для асфальтобетонных смесей из представленной партии соответствует требованиям СТО 39856680-0001-2022 Комплексный модификатор «ПолиМ-extra» для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

Генеральный директор А.О. Шевченко