ВОЛМА - Полифин

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ ФИНИШНАЯ УКРЫВИСТАЯ
ТУ 5745-005-88933857-2016;



ФАСОВКА: 19 кг

КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ: 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ	БЕЛОСНЕЖНЫЙ
РАСХОД ВОДЫ НА 1 КГ СУХОЙ СМЕСИ	0,35-0,4 Л
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА В ТАРЕ	72 ЧАСА
ТЕМПЕРАТУРА ОСНОВАНИЯ	ОТ +5 ДО +30°С
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,2 - 3 ММ
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ	5 ММ
РАСХОД СМЕСИ НА НА 1 КВ. М ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 ММ	1,0-1,1 КГ /М2

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для финишной отделки стен, потолков и прочих не деформирующихся оснований внутри помещений с нормальной относительной влажностью с целью получения высококачественной поверхности под покраску, оклейку обоями и другие виды декоративной отделки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно отвечать требования м СНиП 3.04.01-87, быть сухим, достаточно прочным и очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров, битума и других загрязнений. Непрочные участки поверхности и отслоения следует удалить. Основание следует обработать грунтовкой глубокого проникновения ВОЛМА.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Смесь высыпать в чистую воду (температура воды от +5 до +20 °С) в пропорции 0,35 - 0,4 л воды на 1 кг смеси (на 1 мешок 7,0-8,0 л). Перемешать вручную или с помощью профессионального миксера или дрели с насадкой до состояния однородной массы в течение 3-5 минут. Дать отстояться раствору 3 минуты и затем повторно перемешать. Готовый раствор находится в рабочем состоянии в плотно закрытой таре в течении 72 часов. Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность слоем 0,2 – 3 мм и разровнять широким металлическим шпателем. При необходимости возможно нанесение в 2 и более слоев. После полного высыхания готовой ошпаклеванной поверхности основание необходимо ошкурить абразивной сеткой № 220. Перед нанесением дальнейших отделочных материалов ошкуренную поверхность загрунтовать.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. При работе со смесью следует пользоваться инструментами из нержавеющих материалов. При грунтовании необходимо тщательно выжимать валик о красочный лоток, для предотвращения размокания шпатлёвки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Мешки с сухой шпаклевочной смесью «ВОЛМА-Полифин» хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях. Смесь из поврежденных мешков пересыпать в целые мешки и использовать в первую очередь. Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 18 месяцев.