



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС арт. 336

для защиты от атмосферных и механических нагрузок террас, настилов, уличной мебели, беседок и других конструкций

Описание

Паропроницаемое натуральное масло для защиты от атмосферных и механических нагрузок уличных террас, настилов, мебели, беседок и других конструкций.

Назначение

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а также неглазурированной плитки или камня.

Свойства

- Глубоко проникает в древесину
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Создает стойкую к истиранию поверхность
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Не требует предварительного грунтования
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Легко обновляется без перешлифовки
- Бесцветное. Колеруется в любой цвет

Полный состав

Льняное масло, древесное масло, натуральная смола, оксид алюминия, алифатические углеводороды, фунгицид, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания

12-24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведенных нами испытаний, и **не является гарантией качества окраски.** Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. **Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску.**

Подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Важно! Окраска лиственницы.

Высокосмолистая и плотная структура лиственницы препятствует адгезии и впитыванию масла. Окрашиваемую поверхность перед нанесением масла рекомендуется очистить от смолы растворителем.

Б. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для террас арт. 336.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием.
Натуральное масло готово к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло распределите кистью на сухие участки или удалите ветошью.

Нанесите два слоя масла с промежуточным высыханием.

Для сильно впитывающей древесины может понадобиться окраска в три слоя.

Всегда делайте пробную окраску.



LUNA
Natural Paints

Производитель ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486,
Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Расход

0,125 л на 2,2 м² в один слой;
0,125 л на 1,7 м² в два слоя;

1 л на 16-18 м² в один слой;
1 л на 12-14 м² в два слоя;

2,5 л на 40-45 м² в один слой;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;

10 л на 160-180 м² в один слой;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия № РОСС RU.AM05.H19706