



Олифа из льняного масла № 230

Олифа предназначена для грунтования хорошо впитывающих крупнопористых деревянных поверхностей в интерьере.



Технические качества

- Не содержит растворитель
- Глубоко проникает внутрь древесины
- Образует эластичное, водоотталкивающее и паропроницаемое покрытие
- Не подходит в качестве финишного покрытия

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Состав

Неотбеленное льняное масло, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Время высыхания

Время полного высыхания 24–48 часов. Повторно наносить только через 2–4 дня. Для высыхания продукта необходимо достаточное количество кислорода в помещении.

Расход

0,15 л на 2,1 м² / 1 слой;
1 л на 14 м² / 1 слой;
2,5 л на 35 м² / 1 слой;
10 л на 140 м² / 1 слой.

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Олифа из льняного масла № 230

Олифа предназначена для грунтования хорошо впитывающих крупнопористых деревянных поверхностей в интерьере.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 02

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, хорошо впитывающей, без жира и пыли. Предварительно отшлифовать древесину в направлении древесных волокон наждачной шкуркой зернистостью 150-180. Состав не подходит для мелкопористых пород дерева (дуб/тик), в такие сорта дерева она впитывается недостаточно глубоко.

Нанесение

Наносить густо с помощью кисти или методом окунания. Температура помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 °С. Спустя примерно 20 мин. тщательно удалить блестящие выступы, иначе возникает опасность приклеивания. После этого оставить сохнуть 24-48 часа. Нанесение последующего слоя - только через 2-4 дня. Перед нанесением другого продукта от ЛАЙНОС следить за тем, чтобы загрунтованная поверхность была полностью высохшей и более не способной к впитыванию, чтобы избежать истончения последующих слоев, следовательно, и снижения качества обрабатываемой поверхности.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de