



МАСЛО ДЛЯ ФАСАДОВ арт. 360

для декоративной окраски и защиты деревянных фасадов, беседок, заборов и других конструкций

Описание

Паропроницаемое натуральное масло для долговременной защиты дерева от атмосферного воздействия, растрескивания, выгорания, поражения грибком, синева и плесенью.

Назначение

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а также неглазурированной плитки или камня.

Свойства

- Создает водоотталкивающее покрытие
 - Содержит УФ фильтр
 - Не шелушится со временем
 - Противостоит образованию синева, плесени и грибка
 - Снижает способность древесины к растрескиванию
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
 - Легко обновляется без перешлифовки
 - Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
 - Бесцветное. Колеруется в любой цвет
- Протокол климатических испытаний лаборатории «ЛКП-Хотьково-Тест».
Срок службы покрытия не менее пяти лет.

Полный состав

Льняное масло, тунговое масло, касторовое масло, натуральная смола, микровоск, оксид цинка, алифатические углеводороды, фунгицид, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания

12-24 часов для каждого слоя, при температуре не ниже 20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

К увеличению времени высыхания приводят следующие условия: низкая температура, высокая влажность, отсутствие воздухообмена в помещении, повышенный расход, колеровка в сильно насыщенный цвет.

Каждый из этих факторов увеличивает время высыхания, а их совокупность может привести к длительному периоду полного высыхания и появлению запаха прогоркшего масла.

Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.



Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведенных нами испытаний, и **не является гарантией качества окраски.**

Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. **Мы рекомендуем в любом случае провести пробную окраску.**

Подготовка поверхности

А. Древесина, предварительно загрунтованная Грунтом для дерева арт. 212.

Поверхность готова к нанесению Масла для фасадов арт. 360.

Б. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-80.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной натуральным маслом.

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для фасадов арт. 360.

Г. Обновление поверхности, ранее окрашенной синтетической краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Метод нанесения

Тщательно перемешайте масло перед использованием.

Натуральное масло готово к применению.

Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите масло тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Всегда делайте пробную окраску.

Для защиты поверхностей с нормальной атмосферной нагрузкой (фасады, заборы и др.) рекомендуется нанесение Грунта для дерева арт. 212. После высыхания грунта нанесите два слоя Масла для фасадов арт. 360 с промежуточным высыханием.

Для защиты поверхностей со слабой атмосферной нагрузкой (свесы крыш, потолки беседок и др.), допускается нанесение двух слоев Масла для фасадов арт. 360 без предварительного грунтования.



LUNA
Natural Paints

Производитель ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес: 127486,
Россия, г. Москва, ш. Коровинское, д.10
Тел.: 8 (800) 555-42-58
E-mail: info@luna-paints.ru
Сайт: www.luna-paints.ru

Расход

0,125 л на 2 м² в один слой;
0,125 л на 1,5 м² в два слоя;

1 л на 15-17 м² в один слой;
1 л на 10-12 м² в два слоя;

2,5 л на 37-42 м² в один слой;
2,5 л на 25-30 м² в два слоя;

10 л на 150-170 м² в один слой;
10 л на 100-120 м² в два слоя.

Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

Очистка инструмента

Используйте Растворитель для масляных красок арт. 111 сразу по окончании работ.

Меры предосторожности



Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.



При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 3 лет.

Утилизация

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Сертификация

Произведено по ТУ 20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия № РОСС RU.AM05.H19706