



## Масло для столешниц № 280

Масло для защиты рабочих поверхностей из дерева, подверженных повышенному износу и требующих регулярный уход.



### Технические качества

- Обладает высокой стойкостью к воздействию кофе, красного вина, сока
- Быстрое и легкое нанесение
- Образует водостойкое и паропроницаемое покрытие
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Безопасно для детских игрушек

### Цвет

Бесцветный.  
Колеруется по системе RAL и NCS.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава необходимо достаточное количество кислорода в воздухе. Регулярно хорошо проветривайте помещение. Во избежание образования специфического запаха, рекомендуется использование источников постоянно циркулирующего воздуха, например, вентиляторов. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

### Состав

Льняное масло, штандоль древесного и касторового масел, касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, эфир натуральных смол, штандоль древесного масла, изопарафин, оксид алюминия, микрокристаллический воск, кремнезем, карбонат цинка, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 370 г/л.  
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



## Масло для столешниц № 280

Масло для защиты рабочих поверхностей из дерева, подверженных повышенному износу и требующих регулярный уход.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

### Расход

0,25 л на 6,3 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
0,25 л на 4 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 25 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
1 л на 16 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

2,5 л на 62,5 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
2,5 л на 40 м<sup>2</sup> / 2 слоя.

### Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

**А. Впитывающая, чистая поверхность**

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

**В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом**

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для столешниц арт. 280.

**С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком**

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть или белый полировальный пад. Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий. Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с промежуточным высыханием. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P320 или абразивной сеткой зернистостью P 400-P600. Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам рекомендуется покрывать в три слоя. Для третьего слоя используйте бесцветное Масло для столешниц арт. 280.

**Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.**

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
www.leinos.de