



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.



Технические качества

- Твердое, водоотталкивающее и стойкое к царапинам покрытие
- Стойкое к образованию пятен от кофе, красного вина, пива, колы и пищевых продуктов
- Образует паропроницаемое покрытие
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Простое в нанесении
- Не требует межслойной шлифовки
- Безопасно для детских игрушек

Цвет

Бесцветный.
Колеруется по системе RAL и NCS.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава необходимо достаточное количество кислорода в воздухе. Регулярно хорошо проветривайте помещение. Во избежание образования специфического запаха, рекомендуется использование источников постоянно циркулирующего воздуха, например, вентиляторов. Полное высыхание и устойчивость к нагрузкам через 7-10 дней.

Состав

Касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, штандоль древесного масла, штандоль древесного и касторового масел, каолин, оксид алюминия, карбонат цинка, тальк, изопарафин, микрокристаллический воск, кремнезем, минеральные пигменты (кроме бесцветного), сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 390 г/л.
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.

Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: ЕАК/EWC 08 01 11

Расход

0,15 л на 3,75 м² / 1 слой;
0,15 л на 2,4 м² / 2 слоя;

1 л на 25 м² / 1 слой;
1 л на 16 м² / 2 слоя;

2,5 л на 62,5 м² / 1 слой;
2,5 л на 40 м² / 2 слоя;

10 л на 250 м² / 1 слой;
10 л на 160 м² / 2 слоя.

Инструкция по применению: подготовка поверхности

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р60-Р80.

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом.

Удалите пыль, грязь и жирные пятна. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Твердого масла с воском арт. 290.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р60-Р80.

Инструкция по применению: метод нанесения

Перемешайте масло перед использованием!

Всегда делайте пробную окраску. Не заливайте масло в трещины и стыки изделий. Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам (лестницы, коридоры, кухня) рекомендуется покрывать в три слоя.

А. Нанесение с располировкой.

Нанесите масло равномерным тонким слоем на всю окрашиваемую поверхность с помощью кисти или валика. Дайте маслу впитаться в дерево в течение 15-20 минут. Невпитавшееся масло располируйте зеленым или белым падом. Через 16-24 часа нанесите второй слой и располируйте белым падом. Если после первого слоя поверхность окажется шершавой, произведите межслойную шлифовку мелким абразивом (Р400-Р600). Перед повторным нанесением тщательно удаляйте пыль. Для дополнительной защиты поверхность может быть обработана третьим, бесцветным слоем масла.

В. Нанесение без располировки.

Нанесите масло равномерным тонким слоем, избегая видимых разводов и подтеков с помощью валика или кисти. Окрашенная поверхность должна иметь равномерный легкий отблеск во время окраски. Оставьте высыхать. Через 16-24 часа нанесите второй слой. Используйте



Твердое масло с воском № 290

Масло с воском для высококачественной защиты полов, лестниц и мебели, а также всех поверхностей, подверженных интенсивному механическому износу.

Инструкция по применению: метод нанесения

рекомендации по межслойной шлифовке и дополнительной защите из пункта А.

Уход и обновление поверхности.

Уход за поверхностью производите влажной тканью с моющим средством LEINOS Art. 930 Натуральное мыло (максимум 10-30 мл на 10л воды). Не заливайте поверхность водой. При механическом износе обновите поверхность составом LEINOS Art. 285 Масло для очистки и ухода или другим паркетным маслом LEINOS.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Производитель:

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg, Germany
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de

Импортер:

ООО «Супер Нейчер»
Юридический адрес:
127486 Москва, Коровинское ш., 10.
e-mail: info@leinos.ru
www.leinos.ru