



Средство для защиты от насекомых № 130

Профилактическое средство для защиты древесины.



Технические качества

- На водной основе
- Создает эффект непригодности дерева для нахождения в нем вредителей
- Препятствует росту голубого грибка
- Используется для восстановления (укрепления) старого дерева
- Паропроницаемое

Цвет

Бесцветный.
Не колеруется.

Состав

Вода, оксид алюминия, кремнезем, пальмитат калия, оксид магния, хлорид калия, кислоты жирного ряда.
Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.
Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

Время высыхания

Последующая обработка примерно через 24 часа, после нанесения.

Рекомендации по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Расход

0,15 л на 2,1 м² / 1 слой;
0,15 л на 1,5 м² / 2 слоя;

1 л на 14,4 м² / 1 слой;
1 л на 10 м² / 2 слоя;

2,5 л на 36 м² / 1 слой;
2,5 л на 25 м² / 2 слоя;

10 л на 144 м² / 1 слой;
10 л на 100 м² / 2 слоя.



Средство для защиты от насекомых № 130

Профилактическое средство для защиты древесины.

Очистка инструмента

Очистку инструментов проводить сразу после использования с помощью воды или Натурального мыла арт. 930.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

Утилизация

Согласно официальным правилам.

Код утилизации:
EAK/EWC 08 01 20

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, очищенным от пыли и жира и должно быть впитывающим. Влажность дерева должна составлять не выше 15-20%. Незадолго до начала применения взболтать содержимое упаковки. При поражении дерева личинками жуков тщательно заполнить проеденные ходы полностью, при необходимости с помощью одноразового шприца.

Метод нанесения

Наносить средство кистью, распылением, окунанием в него зараженного фрагмента или пропиткой. Температура воздуха и поверхности должна быть выше 15°C.

Нанесение

Нанесение и распределение средства, а также распыление проводить как минимум в 2 приема. При распылении учесть возможные при этом потери средства. Для борьбы с личинками жука и для достижения оптимального эффекта заполнять ходы от 2-х до 3-х раз.

Окунание или пропитка

Пропитка должна продолжаться минимум 30 минут. Влажное или сырое дерево необходимо опустить в средство и продержать в нем 24 часа.

При поражении дерева личинками

Все видимые отверстия, созданные личинками, тщательно заполнить средством № 130. Последующая обработка: Если Вы будете дальше обрабатывать поверхность, следует обратить внимание на то, чтобы нанесённое средство № 130 было высохшим на всей поверхности. При необходимости удалить появившиеся кристаллы средства щеткой или влажной тканью. Последующая обработка поверхностей внутри помещений возможна всеми составами ЛАЙНОС на масляной или водной основе, а наружной поверхности – атмосфероустойчивыми средствами ЛАЙНОС



Средство для защиты от насекомых № 130

Профилактическое средство для защиты древесины.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestrasse 3
21640 Horneburg
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29
www.leinos.de