



## Восковая лазурь № 600

Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного оформления стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.



### Технические качества

- Возможность индивидуального подбора цвета при помощи пигментов LEINOS арт. 668 или по каталогу NCS
- Легкое и равномерное нанесение
- Паропроницаемая
- Быстрое высыхание
- Приятный запах

### Цвет

Бесцветный.  
Колеруется по системе RAL и NCS.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50% примерно 1-2 часа.  
Полное высыхание примерно через 12 часов.  
Для высыхания материала требуется большое количество воздуха, поэтому необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

### Расход

0,15 л на 1,35 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
0,15 л на 1,9 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 9 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
1 л на 12,5 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

5 л на 45 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
5 л на 62,5 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

10 л на 90 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
10 л на 125 м<sup>2</sup> / 2 слоя.

### Состав

Вода, воск карнауба, микрокристаллический воск, метилцеллюлоза, соевый лецитин, бензизотиазолинон.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 1 г/л.

Евростандарт VOC не более 30 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.  
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.



## Восковая лазурь № 600

Восковая эмульсия на водной основе предназначена для цветного оформления стен и потолков, а также предметов деревянной мебели.

### Очистка инструмента

Очистку инструментов проводить сразу после использования с помощью воды или Натурального мыла арт. 930.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке 12 месяцев.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 20

### Инструкция по применению

#### Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания лазури, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P180.

#### Метод нанесения

Перемешайте масло перед использованием! Для нанесения используйте кисть или валик. Температура помещения и поверхности древесины должна быть не менее 15 °С. Равномерно нанесите восковую лазурь 1-3 слоями с промежуточным высыханием.

**Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.**

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
www.leinos.de