



Бесцветный

Не колеруется

## Расход

0,125 л на 1,5 м<sup>2</sup> в один слой;  
1 л на 10-12 м<sup>2</sup> в один слой;  
2,5 л на 25-30 м<sup>2</sup> в один слой;  
10 л на 100-120 м<sup>2</sup> в один слой.

## Инструменты нанесения

Кисть, валик, краскопульт.

## Грунт для интерьеров арт. 211

Натуральный паропроницаемый грунт для обработки деревянных стен, потолков и конструкций внутри помещений. Для снижения расхода и неравномерного впитывания масла при дальнейшей окраске. Для подготовки сильно впитывающей древесины к окраске маслом внутри помещений.

Глубоко пропитывает, создает водоотталкивающую защиту, не образует поверхностную пленку.

Подходит для локальной обработки сучков. Рекомендуется для грунтования елки, пихты, кедра и других пород с низкой плотностью.

Не защищает от синевы и плесени.  
Не подходит для наружных работ.

## Полный состав

Льняное масло, штандоль льняного масла, штандоль тунгового масла, сложный эфир натуральной смолы, алифатические углеводороды, сиккатив без свинца.

## Свойства

- Глубоко пропитывает в древесину
- Снижает расход масла при дальнейшей окраске
- Выравнивает впитывающую способность дерева
- Снижает способность древесины к растрескиванию
- Предотвращает образование пятнистости при дальнейшей окраске цветным маслом
- Создает водоотталкивающее покрытие
- Не образует поверхностную пленку
- Подходит для локальной обработки сучков

## Время высыхания

8-12 часов, при температуре не ниже +20 °С и относительной влажности воздуха не выше 40%.

Снижение температуры и увеличение влажности замедляют процесс высыхания. Отнеситесь с должным вниманием к рекомендациям по расходу и воздухообмену.

### Подготовка поверхности

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для улучшения качества и равномерности впитывания поверхности, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

### Общая информация о нанесении

Благодаря естественному процессу полимеризации натуральных масел и восков, в процессе хранения, на поверхности состава может образоваться пленка. При обнаружении пленки на поверхности масла, аккуратно удалите ее перед перемешиванием.

### Метод нанесения

Тщательно перемешайте грунт перед использованием. Состав готов к применению. Убедитесь, что окрашиваемая поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт. Нанесите Грунт для интерьеров арт. 211 тонким, равномерным слоем, избегая разводов и подтеков. Достаточно однократного нанесения. Всегда делайте пробную окраску.

### Важно.

Для правильного высыхания Грунт для интерьеров арт. 211 требует достаточного количества кислорода в воздухе. Во время высыхания необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха (вентилятор или открытое окно).

## Схемы нанесения:

### Схема нанесения для стен и потолков в интерьере из сильно впитывающего дерева или для термососны

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 211
- 2 слой: Масло для стен и потолков арт. 361
- 3 слой: Масло для стен и потолков арт. 361

### Схема нанесения для полов в интерьере из сильно впитывающего или недорогого дерева

- 1 слой: Грунт для дерева арт. 211
- 2 слой: Масло для паркета арт. 390
- 3 слой: Масло для паркета арт. 390

### Важно.

Грунт для интерьеров арт. 211 не содержит защиту от синевы и плесени. Обратите внимание, что на древесине, подверженной постоянной влажности, могут образоваться следы синевы. Чтобы этого избежать воспользуйтесь Грунтом для дерева арт. 212.

### **Сертификация**

Произведено по ТУ  
20.30.22-001-38283791-2022

Сертификат Соответствия  
№ РОСС RU.AM05.H19706

Свидетельство о государственной  
регистрации продукции  
RU.77.01.34.015.E.000020.01.25

Сертификат о Группе горючести  
- Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94

### **Меры предосторожности**

Использованная ветошь способна самовозпламеняться. Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань, губки и древесные опилки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

### **Транспортировка**

Допускается транспортировка при температуре до -15 °С.

### **Хранение**

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в невскрытой оригинальной упаковке не менее 4 лет. После вскрытия упаковки масло реагирует с кислородом. Чем меньше масла остаётся в упаковке, тем сильнее происходит окисление. Рекомендуется переливать остатки масла в меньшую емкость.

### **Утилизация**

Сухие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

### **Производитель**

ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, Россия,  
г. Москва, ш. Коровинское, д. 10  
Тел.: 8 (800) 555-42-58  
E-mail: [info@luna-paints.ru](mailto:info@luna-paints.ru)  
Сайт: [www.luna-paints.ru](http://www.luna-paints.ru)

Информация в технической характеристике основывается на нашем практическом опыте и на результатах, проведённых нами испытаний, и не является гарантией качества окраски. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ней, требуют письменного подтверждения от производителя. Обязательно проводите пробную окраску.