

**Испытательная лаборатория Государственного предприятия
«Республиканский аналитический центр» (ГП «РАЦ»)**

Аттестат аккредитации RA.RU.21AK37 Дата включения в реестр 06.07.2016
670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 9 тел: (3012) 43-71-72, факс (3012) 43-76-91
E-mail: gprac@mail.ru

Утверждаю

Директор ГП "РАЦ"

 В.П. Щербаков

«08» 11 2018

М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 202 - ИЦС
от «08» ноября 2018 г.

на 2 листах, лист 1

1. Наименование и адрес заказчика: ООО «Заиграевский кирпич», 671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, улус Нарын-Шибирь, ул. им. Лхасаранова, д. 40
2. Наименование объекта: кирпич керамический
3. Количество проб (образцов): 5 образцов
4. Регистрационный номер, дата получения заказа: вх. 68 ицс от 25.07.2018
5. Основание для проведения испытаний: з-з № 1, исх. № 46/зк от 24.07.2018, акт отбора проб №1 от 23.07.2018
6. Место отбора: Республика Бурятия, ООО «Заиграевский кирпич», склад готовой продукции (партия № 1 от 10.07.2018 – 23.07.2018)
7. Техническое задание на проведение испытаний: определить морозостойкость
8. Метод испытаний: замораживания и оттаивания
9. Дата проведения испытаний: 27.07.2018 – 08.11.2018
10. Средства измерений: —

Протокол испытаний не может быть воспроизведен без письменного разрешения ГП «РАЦ»

Продолжение протокола № 202-ИЦС от 08.11.2018	№ входящего и дата	68 исс от 25.07.2018
	№ заказа и дата	1, исх. № 46/зк от 24.07.2018
	на 2 листах, лист 2	

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№ пп	№ лабораторный	Определяемый показатель	НД на методику	Единица измерений	Результат измерений	Примечание требования ГОСТ 530-2012
1	405-409	Морозостойкость	ГОСТ 7025-91, п. 7	марка	F100	Видимые признаки повреждений или разрушений после 100 циклов испытаний отсутствуют (требования ГОСТ 530-2012 - отсутствие видимых признаков повреждений или разрушений)

Примечание – Результаты распространяются только на представленные пробы (образцы)

Начальник Испытательного центра в строительстве



Л.П.Ланцова