

ООО "Ергач"
п. Ергач, Пермский край

Физико- механические показатели
Вяжущее гипсовое
ГОСТ 128-2018

Вид гипсового вяжущего	Индекс твердения	Сроки схватывания, мин	
		начало, не ранее	конец, не позднее
Нормальнотвердеющий	Б	7	30

Марка гипсового вяжущего	Предел прочности образцов-балочек 40*40*160мм в возрасте 2ч. МПа, не менее	
	при сжатии	при изгибе
Г-5	5	2,5

Вид гипсового вяжущего	Индекс степени помола	Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм % не более
Тонкого помола	III	1

Начальник ОТК

С.В. Волошановская