

ЕК 7000 GSB

Сухая смесь на основе цементного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и модифицирующих добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кладочно-клеевой состав применяется для монтажа блоков и плит из ячеистого бетона (газобетона, пенобетона) и других высокопористых материалов. Позволяет получить тонкие швы между блоками (плитами), что предотвращает образование «мостиков холода» и делает теплоизоляцию конструкции более эффективной. Может применяться внутри здания для выравнивания поверхностей стен, выполненных из блоков.

Для внутренних и наружных работ.

ВНИМАНИЕ! Кладочно-клеевой состав не пригоден для монтажа гипсосодержащих материалов (гипсовых панелей, гипсобетона).

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая прочность
- Повышает теплоэффективность конструкции
- Морозостойкость

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предназначенные для укладки элементы (блоки, плиты) предварительно должны быть очищены от пыли, крошки и других загрязнений, уменьшающих сцепление кладочно-клеевого раствора с данными элементами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления клеевого раствора ЕК 7000 GSB необходимо:

1. Взять точно отмеренное количество воды (4,75-5,5 л на мешок 25 кг).
2. Высыпать смесь в воду.
3. Перемешать при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой до получения однородной массы.
4. Выдержать технологическую паузу 5-10 минут для созревания раствора.
5. Перемешать повторно.

После этого клей готов к применению в течение 3 часов при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Кладочно-клеевой раствор наносится на поверхность блока (плиты) при помощи зубчатого шпателя. После этого на полученный слой укладывается блок (плита), прижимается и пристукивается резиновым молотком до получения минимальной толщины клеевого слоя. В течение 15 минут после укладки положение блока (плиты) можно корректировать. Инструмент очищается водой сразу после использования.



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухая смесь содержит цемент. При смешивании с водой продукт дает щелочную реакцию. Для предотвращения раздражения кожи избегать попадания раствора на открытые участки тела. При попадании в глаза немедленно промыть их водой, при необходимости обратиться к врачу. Кроме вышеизложенной информации, следует руководствоваться инструкциями по технике безопасности в строительстве.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Хранить в сухих помещениях, исключающих попадание влаги на мешки с сухой смесью. Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям технических условий – ТУ 5745-018-47532402-2005, но не несет ответственности за несоблюдение технологии работы с материалом, а также его применение в целях, не предусмотренных инструкцией. Транспортировка продукции должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от влаги. Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый	
Максимальный размер зерна, мм	1,25	
Время жизни раствора не менее, ч	3	
Открытое время не менее, мин	10	
Время корректировки блока не менее, мин	15	
Расход смеси при толщине слоя 3 мм, кг/м ³ *	26-28	
Рекомендуемая толщина слоя, мм	мин	3
	макс	10

Адгезия не менее, МПа	0,5
Морозостойкость не менее, циклов	50
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +70

*при нанесении на ровную поверхность

Выпускается в зимней серии ЕК 7000 Frost. Время жизни раствора при отрицательной температуре не менее 1,5 часов.

ЕК CHEMICAL

ООО «ЕК Кемикал»
Российская Федерация, 607630,
Нижегородская область, Богородский район,
п. Кудьма, тер. Кудьминская промзона 1 (п. Дружный).
Отзывы и предложения: тел./факс: (831) 25-777-82,
тел. горячей линии: 8-800-200-2-152.
www.ek-group.ru